

SOLFILM

Bollan SX 50

Solfilmen för dig med höga krav på att ljuset kommer in och att värmen stannar kvar ute.

Med sin unika tillverkningsteknik har tillverkaren nu fått bort maximalt av den varma IR-strålningen som är den som du känner när du sitter vid ett fönster och får solen direkt på dig.

Önskar du högre IR avvisning rekommenderar vi våran andra serie QX som finns i modellerna 40 och 70

*Snabb fakta på
tvåglas isolerglas*

Synligt ljus
genomsläpp

44%

IR -
avvisning

78%

UV -
avvisning

99%

Solenenergi
reduktion

62%

FAKTARUTA

	Enkelglas 4mm		Tvåglas 4/12/4		Treglas 4/12/4/12/4	
	utan film	SX 50	utan film	SX 50	utan film	SX 50
Solenergi						
Solvärme koefficient (G-värde)	.87	.44	.77	.38	.70	.34
Solvärme reduktion	0	49	0	51	0	52
Total solenergi avvisning	13	56	23	62	30	66
Infraröd avvisning 780 - 2500 nm %	17	78	-	-	-	-
Transmission %	85	37	73	32	63	29
Absorption %	7	32	14	36	19	38
Reflektion %	8	31	13	32	18	33
Synligt ljus						
Transmission (LT-värde) %	90	48	82	44	75	41
Reflektans exteriört %	8	27	15	29	20	31
Reflektans interiört %	8	25	15	29	20	32
Reflex reduktion %	0	47	0	46	0	45
Värmeenergi						
Emmesivitet	.84	.78	.84	.78	.84	.78
Vinter U-värde faktor (W/ kvm°C)	5.8	5.7	2.8	2.8	1.8	1.8
Ultraviolet ljus						
UV-block 300 -380 nm %	36	>99	51	>99	61	>99
Bleknings kontroll						
Blekningskontroll UV Tdw-ISO 300 - 700 nm %	85	36	74	33	66	30